



HOCHTEMPERATURKLEBER

Verkleben von Ofenhüllen

HAFTMÖRTEL GRAU

Ausgleichen
Verkleben

HAFTMÖRTEL WEISS

Putzschienen
Armierung
Ausgleichen

KACHELOFENPUTZ 0-1 MM

Grobputz



...für Ofensetzer

SYSTEM PUTZAUFBAU



Ergänzend empfehlen wir aus unserem Sortiment:

- Armierungsgewebe
- Putzdeckel in verschiedenen Größen und Ausführungen
- Kantenprofile
- Grundierung

HOCHTEMPERATURKLEBER

faserverstärkt



Zum Verkleben von Ofenhüllen

Farbe Kleber:	grau
Verarbeitungszeit:	30 min.
Temperaturgrenze:	< 1000°C

Geeignet für:



Schamotte

Grundofenplatte

Kaminbauplatte

Kalziumsilikatplatte

Porenbeton

CMS-Module

Nicht geeignet für:



Feuerraum

TIPP: Bei Verklebung von Platten KONTAKTSTRICH anbringen!

HAFTMÖRTEL GRAU

faserverstärkt



Zum Ausgleichen bis 3cm
Als Untergrund für Spachtelungen
Zum Verkleben von Platten

Farbe Mörtel:	grau
Verarbeitungszeit:	15 min.
Temperaturgrenze:	< 1000°C

HAFTMÖRTEL WEISS

faserverstärkt



Zum Anbringen von Putzschienen
und Armierungsgewebe
Zum Verkleben von Platten

Farbe Mörtel:	weiß
Verarbeitungszeit:	30 min.
Temperaturgrenze:	< 1000°C

Geeignet für:

- ☒ Schamotte
- Grundofenplatte
- Kaminbauplatte

Nicht geeignet für:

- ☒ CMS-Module
- Porenbeton
- Kalziumsilikatplatte
- Feuerraum

TIPP: Bei Verklebung von Platten KONTAKTSTRICH anbringen!

KACHELOFENPUTZ

faserverstärkt 0-1 mm



Zum Verputzen, Vorspachteln, Ausgleichen



Farbe Putz:	weiß
Verarbeitungszeit:	60 min.
Temperaturgrenze:	< 200°C

ANWENDUNG:

- **Schichtstärke bis 1 cm**
- **Verbrauch kg/m²: ca. 7 kg**
- **nach mind. 3 Tagen langsam ausheizen**
- **Anwendung NASS in NASS möglich**

TIPP: Ausgleichen mit Haftmörtel weiß – nur dünne Schicht Putz!

Verarbeitungstipps aus der Praxis:

- Untergrund entsprechend Vorbereiten
Porenbeton, Silca 250 KM, Silca Heat 600, allgemein stark saugende Untergründe mittels GRUNDIERUNG saugausgleichend vorbehandeln
- Armierungsgewebe, allgemeine Ausgleichsarbeiten, setzen von Kantenprofilen mittels HAFTMÖRTEL WEISS ausführen
- Vorspachtelung mit HAFTMÖRTEL WEISS ermöglicht nicht nur eine schnellere Verarbeitung, sondern auch einen weißen Untergrund – kein dunkles Durchscheinen des Untergrundes
- Bei schnellerer Verarbeitung ist es ratsam bis auf ca. 3 mm mit dem HAFTMÖRTEL WEISS vorzuarbeiten und die restlichen 3 mm mit KACHELOFENPUTZ die Finishfläche auszuführen
- Die Kombination HAFTMÖRTEL WEISS und KACHELOFENPUTZ ermöglicht eine NASS in NASS Verarbeitung
- Die Oberfläche kann mit herkömmlichem Reibbrett, Glättkelle, Filzscheibe, etc. bearbeitet werden